



PREMIUM 98

Autofólia PREMIUM 98 svojim dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odražaní slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlad so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	3 %
Odraz vonkajšieho viditeľného svetla	11 %
Odraz vnútorného viditeľného svetla	7 %
Celkový odraz slnečnej energie	69 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	60 %
Solárny ukazovateľ:	
Odraz slnečnej energie	11 %
Absorpcia slnečnej energie	73 %
Priepustnosť slnečnej energie	16 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	97 %
g-hodnota	-
u- hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	65 μ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

- "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
- Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
- Spojovacie lepidlo
- Farebný polyester bez optického skreslenia
- Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
- Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✗
Tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✗
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.



PREMIUM 95

Autofólia PREMIUM 95 svojim dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlady so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	5 %
Odrážanie vonkajšieho viditeľného svetla	7 %
Odrážanie vnútorného viditeľného svetla	7 %
Celkový odraz slnečnej energie	59 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	57 %
Solárny ukazovateľ:	
Odrážanie slnečnej energie	11 %
Absorpcia slnečnej energie	72 %
Priepustnosť slnečnej energie	17 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	95 %
g-hodnota	0,36
u-hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	60 μ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

- "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
- Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
- Spojovacie lepidlo
- Farebný polyester bez optického skreslenia
- Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
- Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✗
Tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✗
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.



PREMIUM 85

Autofólia PREMIUM 85 svojím dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odražení slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlad so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	16 %
Odras vonkajšieho viditeľného svetla	7 %
Odras vnútorného viditeľného svetla	7 %
Celkový odraz slnečnej energie	57 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	50 %
Solárny ukazovateľ:	
Odras slnečnej energie	11 %
Absorpcia slnečnej energie	61 %
Priepustnosť slnečnej energie	28 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	85 %
g-hodnota	0,44
u- hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	55 μ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

- "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
- Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
- Spojovacie lepidlo
- Farebný polyester bez optického skreslenia
- Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
- Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✗
Tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✗
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.



PREMIUM 75

Autofólia PREMIUM 75 svojim dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odražaní slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlad so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	25 %
Odraz vonkajšieho viditeľného svetla	7 %
Odraz vnútorného viditeľného svetla	7 %
Celkový odraz slnečnej energie	54 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	48 %
Solárny ukazovateľ:	
Odraz slnečnej energie	11 %
Absorpcia slnečnej energie	59 %
Priepustnosť slnečnej energie	30 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	75 %
g-hodnota	0,45
u- hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	55 μ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

- "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
- Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
- Spojovacie lepidlo
- Farebný polyester bez optického skreslenia
- Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
- Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✓
Tabuľa z číreho dvojitého skla	!
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✓
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.



PREMIUM 65

Autofólia PREMIUM 65 svojim dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlady so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	36 %
Odrážanie vonkajšieho viditeľného svetla	9 %
Odrážanie vnútorného viditeľného svetla	7 %
Celkový odraz slnečnej energie	47 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	42 %
Solárny ukazovateľ:	
Odrážanie slnečnej energie	10 %
Absorpcia slnečnej energie	51 %
Priepustnosť slnečnej energie	39 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	65 %
g-hodnota	0,52
u-hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	55 μ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

- "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
- Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
- Spojovacie lepidlo
- Farebný polyester bez optického skreslenia
- Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
- Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✓
Tabuľa z číreho dvojitého skla	!
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✓
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.



PREMIUM 55

Autofólia PREMIUM 55 svojim dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súladi so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	50 %
Odráž vzonkajšieho viditeľného svetla	12 %
Odráž vnútorného viditeľného svetla	12 %
Celkový odráž slnečnej energie	44 %
Celkový odráž slnečnej energie 2	39 %
Solárny ukazovateľ:	
Odráž slnečnej energie	12 %
Absorpcia slnečnej energie	44 %
Priepustnosť slnečnej energie	44 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	50 %
g-hodnota	-
u-hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	55 µ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

- "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
- Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
- Spojovacie lepidlo
- Farebný polyester bez optického skreslenia
- Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
- Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✓
Tabuľa z číreho dvojitého skla	!
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✓
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.